

PROCESO DE APLICACIÓN: ARELITE CLASSIC

REFERENCIAS:
NATUR Y COLOR



1. PREPARACIÓN DEL SOPORTE

- Hormigón/gunita dentado para agarre mecánico
- Tratamiento obligatorio con AR4



2. MEZCLADO Y HIDRATACIÓN



3,5 L - 4,5 L de agua
por saco de 25 kg.



Reposo 5 min
y reamasar.



Con batidora o planetaria



3. APLICACIÓN CONTINUA

- Proyectado a máquina o manual
- Espesor mínimo 10 mm sobre soporte dentado
- Soporte húmedo y dentado



Capa Arelite
Classic

Unión dentada

Gunitado / Hormigón

4. DESACTIVADO Y ACABADO

Exposición controlada del árido para un acabado natural.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (CLASSIC)



RESISTENCIA A
COMPRESIÓN:
38 N/mm²



ANTIDESLIZANTE:
C3 (Natural)



TIEMPO DE SECADO:
3 - 24 h



REFERENCIAS:
NATUR Y COLOR