

PROCESO DE APLICACIÓN: **ARELITE MARFE** (ACABADO LISO)

1. PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Hormigón/gunitado dentado para agarre mecánico y tratado con AR4



2. MEZCLADO Y HIDRATACIÓN



3,5 L - 4,5 L de agua
por saco de 25 kg.



REPOSO 5 MIN
Y REAMASADO



Con batidora o planetaria



3. APLICACIÓN CONTINUA

PROYECTADO A MÁQUINA O MANUAL.

Espesor mínimo de 7 mm sobre soporte húmedo dentado



4. ALISADO Y LIJADO SUAVE

Hasta textura suave



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (MARFE LISO)

RESISTENCIA A COMPRESIÓN:
38 N/mm²

ANTIDESLIZANTE:
C3 (Natural)

TIEMPO DE SECADO:
3-24 h