

FICHA TÉCNICA DE APLICACIÓN Y PULIDO: **ARELITE POLISH**

1. PREPARACIÓN

- Vaso dentado para agarre mecánico
- Tratamiento obligatorio con AR4



2. MEZCLADO Y CURADO



3,5 L - 4,5 L de agua
por saco de 25 kg.



Reposar 5 min
y reamasar.



3. APLICACIÓN Y ALISADO

- Manual con llana: planimetría extrema
- Espesor mínimo 10 mm sobre soporte dentado
- Soporte húmedo y dentado



4. DESBASTADO Y PULIDO PROGRESIVO Hasta textura suave

- Pasadas sucesivas hasta textura suave y tacto seda.
- Superficie pulida: tacto de seda, acabado mineral continuo.



RESISTENCIA A COMPRESIÓN:
38 N/mm²



ANTIDESLIZANTE:
C3 (Natural)



TIEMPO DE SECADO:
3-24 h